

MOLYKOTE® D 10

Revestimento antifricção

Lubrificante seco de cura a quente

CARACTERÍSTICAS

- Resistente ao óleo, massa lubrificante e solventes
- Propriedades anticorrosivas
- Protecção contra o desgaste
- Altamente viscoso e indicado para impressão

COMPOSIÇÃO

- Lubrificantes sólidos
- Fixador orgânico
- Solvente

APLICAÇÕES

- Para combinações de metal/metal com movimentos entre lento e médio-rápido e com cargas entre média e elevada.
- Indicado para lubrificação permanente de contactos de fricção com cargas elevadas e com velocidades entre baixa e média; indicado ainda para contacto directo com óleo ou massa lubrificante.
- Utilizado em aplicações da indústria automóvel, como pistões de motores de combustão interna, engrenagens; utilizado ainda como revestimento condutor de energia eléctrica e de protecção contra a corrosão em peças de aparelhos domésticos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estes valores não se destinam a ser utilizados na preparação de especificações. É favor contactar o seu representante local de vendas da Dow Corning antes de escrever quaisquer especificações sobre este produto.

Standard*	Teste	Unidade	Resultado
	Cor		Cinzentopreto
	Propriedades físicas		
CTM 0719 E	Viscosidade a 20°C	mPas	28000
DIN 53217/2	Densidade a 20°C	g/ml	1,30
CTM 0242 I	Conteúdo não volátil	%	50
	Duração em armazém ¹	anos	5
	Temperatura		
	Tempo de cura	minutos/°C	30/180
	Capacidade de transporte de carga, protecção contra o desgaste, vida útil		
ASTM D2625	Capacidade de transporte de cargas Falex ¹	N	s=2800
ASTM D2714	LFW-1, em rotação ¹		p=2
	F=2860N, n=72minutos ⁻¹ , v=7,9m/minuto		
	nº de revoluções x1000 para $\mu=0,1$		
ASTM D2714	LFW-1, em oscilação ¹		p=23
	F=900N, frequência=89,5osc./minuto		
	nº de oscilações x1000 para $\mu=0,08$		

1. Pré-tratamento da superfície: p=fosfatizada, s=tratada com jactos de areia.

* CTM: Corporate Test Method (método de teste empresarial),

podem ser obtidas cópias dos CTM mediante pedido.

ASTM: American Society for Testing and Materials

(Sociedade Americana para Testes e Materiais).

DIN: Deutsche Industrie Norm (Norma da Indústria Alemã).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

Primeiro, limpar e desengordurar a superfície que irá ser revestida com MOLYKOTE D 10 Anti-Friction Coating (revestimento antifricção). A fosfatação ou tratamento a jacto de areia (grelha 180) aumenta a aderência e a vida útil.

Modo de utilização

Misturar bem o revestimento antifricção antes de aplicar por vaporização, imersão, centrifugação, impressão a tela ou impressão com almofada de tinta. Espessura de película seca recomendada: 5 a 20µm.

Cura

30 minutos a 180°C
(temperatura do objecto).

A cura deve ter lugar imediatamente após o revestimento.

Solubilidade

Pode diluir utilizando o MOLYKOTE® 7414 Thinner (diluyente).

PRECAUÇÕES DE MANUSEAMENTO

Não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a ficha técnica de especificações e segurança e as etiquetas dos recipientes para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A ficha técnica de segurança do material está disponível no web site da Dow Corning em www.dowcorning.com. Pode ainda obter uma cópia no representante ou distribuidor local da Dow Corning ou telefonando para a Dow Corning Global Connection local.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado a 23°C ou inferior nos recipientes originais fechados, o MOLYKOTE D 10 Anti-friction Coating (revestimento antifricção) pode ser utilizado até 60 meses a contar da data de fabrico.

EMBALAGEM

Este produto está disponível em embalagens-padrão de diferentes tamanhos. Para obter informações pormenorizadas sobre os tamanhos das embalagens, consultar o departamento de vendas da Dow Corning ou o distribuidor Dow Corning mais próximo.

LIMITAÇÕES

Este produto não está testado nem representado como sendo indicado para uso médico ou farmacêutico.

INFORMAÇÃO DE SAÚDE E AMBIENTAL

Por forma a apoiar os clientes nas suas necessidades de segurança de produtos, a Dow Corning possui uma extensa organização de Assistência a Produtos e uma equipa de especialistas em Assuntos de Saúde, Ambiente e Legislação disponível em cada área.

Para obter mais informações, consulte o nosso web site (www.dowcorning.com) ou o seu representante local da Dow Corning.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LIMITADA - LEIA ATENTAMENTE

As informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exactas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controlo, estas informações não devem ser utilizadas em substituição dos testes realizados pelos clientes por forma a garantir que os produtos da Dow Corning são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como passíveis de induzir à infracção de qualquer patente.

A Dow Corning garante apenas que o produto respeita as especificações de venda da Dow Corning vigentes à data de entrega.

A única reparação a que poderá ter direito no caso de incumprimento da referida garantia limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de quaisquer produtos que se prove não cumprirem o garantido.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE COMERCIALIZAÇÃO.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com